

モデラート 137

Moderato 137

MADE IN JAPAN

規格：137cm×30m乱
 裏地：メリヤス(ポリエステル65% レーヨン35%)
 難燃：JABIA V-1574



+耐アルコール
 生地巾 122cm ⇒ 137cm

物性データ

試験項目	測定値	試験方法
引張強度(N)	タテ 323	JIS K-6772
	ヨコ 78	
伸び率(%)	タテ 43	JIS K-6772
	ヨコ 180	
引裂強度(N)	タテ 32.3	JIS K-6772
	ヨコ 27.4	
剥離強度(N)	タテ 26.2	JIS K-6772
	ヨコ 21.0	
摩耗色落ち(級)	乾燥 5	JIS K-6772
	湿潤 4-5	
耐光試験(級)	— 4-5	フェードメーター(96時間)
耐アルコール(%)	— -14.5	エタノール(99%以上) 24時間浸漬

※データは実測値であり、保証値ではありません。
 ※試験布MD 03使用

耐アルコール試験(重量比)

	モデラート 137	一般商品	他社C商品
24時間後			
	-14.5%	-25.4%	-28.1%

※データは実測値であり、保証値ではありません。

